

LIP

Lättspackel

Finkornig, lätt spackelmasse

- Kornstorlek under 0,3 mm
- Användning inomhus
- Lätt att arbeta med
- Övermålbär
- Lätt att slipa
- Färdigblandad
- Minimalt svin



Användningsområde

LIP Lättspackel är ett lättspackel med särskilt goda fyllningsegenskaper som används för spackling av väggar inomhus. Med en kornstorlek på max. 0,3 mm är **LIP Lättspackel** lämplig som avslutande yta inför fortsatt behandling med t.ex. färg, väv och liknande.

I våtrum ska reglerna för spackling av ytor följas. Här rekommenderas enbart användning av cementbaserat spackel, t.ex. **LIP 300/310/320/350/360** eller färdigblandad **LIP Vådrumsspartel**.

Underlag

LIP Lättspackel kan användas för spackling av lättbetong, betong, puts, gips etc. På gipsplattor och liknande rekommenderas att man följer tillverkarens anvisningar för spackling av de här underlagen.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra släppmedel innan spackling. Borttagning av ev. fett och tvålorester görs med **LIP Grundrens**.

Bruksanvisning

LIP Lättspackel är färdig för användning och appliceras med spackel, putsbräde eller med maskin. Utjämning görs med spackel.

Vid spackling av djupa hål eller sprickor ska **LIP Lättspackel** appliceras i flera

omgångar. Observera att **LIP Lättspackel** ska vara torr innan ett nytt skikt appliceras. När större hål ska fyllas ut tillsätts cirka 10 % cement.

När **LIP Lättspackel** är torr efter cirka 24 timmar, beroende på skiktjocklek, kan ytan slipas. Inför fortsatt behandling rekommenderas primning av den spacklade ytan med **LIP Primer**, vilket säkerställer bästa möjliga vidhäftning vid t.ex. målning.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt.

Förpackning

Plasthink på 10 liter. Ska förvaras torr och frostfritt.

Färg

Grå

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5 °C–+30 °C
Materialåtgång	Ca 1,0 lit/m ² /mm.
Skiktjocklek	0–10 mm i ett arbetsmoment
Kornstorlek	Max. 0-4 mm
Torktid	Yttorr: Ca 1–3 timmar v. 20 °C Genomtorr: Ca 24 timmar vid 20 °C
Lagring / Tekniska data	Min. 12 månader i oöppnad förpackning
Lagring / Arbetsmiljön	Min. 12 månader i oöppnad förpackning