

Beskrivning

Vattenbaserat och fingraderat spackel med god färgbärighet.

Åtgång

1 L/m² vid 1 mm skiktjocklek.

Förpackning

200 ml tub (12/kartong)

Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	1,7 g/cm ³
Torrhalt	~74%
Kornstorlek	max 0,030 mm
Torktid	~1 timme, vid 1mm skiktjocklek.
	Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
Användningstemperatur	+5°C till +35°C
Lagringstid	12 månader torrt och svalt +5°C till +20°C, i obruten förpackning.
	Skyddas mot frost.
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)

Förberedelse

Ytorna skall vara torra, rena och fria från fett, damm etc.

Installation & montering

Appliceras för hand med bredspackel eller japanspackel.

Rengöring

Använd vatten.

Observera

Produkten har hög vidhäftning mot trä.

Vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.

Skall ytan målas följ färgtillverkarens rekommendationer.


Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.



PF110

Snickerispackel



För spackling av trä och snickeriarbeten inomhus, spacklet har god öppentid och kan därför användas till bredspackling av t.ex. dörrblad.

Fördel

- Mycket fingraderat
- God färgbärighet
- Kan bredspacklas

PF110

Snickerispackel

 **illbruck**
making it perfect.

Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com