

Beskrivning

Kallvattenbeständigt modifierat PVAc-lim för limningar, som kan bli utsatta för fuktpåverkan.

Atgång

En yta beläggs med 0,15 - 0,2 lit/m². Om hårda och feta träslag limmas, bör limmet dubbelspridas.

Förpackning

750 ml flaska (12/kartong)

5 liter dunk

Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	~1,08 g/cm ³
Viskositet	~15 000 cP
Innehåll	PVAc-dispersion
Färg	vit
Torrhalt	~44-46%
Användningstemperatur	Lägst 10°C
Temperaturbeständighet	-30°C till +80°C
Öppentid	~5 minuter vid 20°C
Presstryck	~1-10 kg/cm ²
Presstid	~5-10 minuter vid 20°C
Lagringstid	24 månader vid 10-20°C i obruten förpackning.
	Skyddas mot frost.
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)

Förberedelse

Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

Installation & montering

- Skaka limmet noga.
- Påför limmet på en eller två sidor med pensel eller vals. Strykning på båda sidor ger högst hållfasthet. Dubbellimning rekommenderas för hårda träslag, förfog och kantlimningar.
- Pressa samman ytorna.
- Behåll presstrycket, tills limfogen är stark nog för hantering. Presstiden är beroende av träets porositet och fuktkvot. Även presstemperaturen påverkar tiden.

Rengöring

Vått lim avlägsnas med vatten.

Observera

Förvarat lim skall skyddas mot frost.

Limmet skall ej förtunnas.

Använd ej där helt vattenfast limning krävs.



WD207

Trälim Ute



D3



För limningar där krav på fukt och kall vattenbeständiga limfogar krävs. Används för limning av fönster, ytterdörrar, väggelement, utemöbler, parkettgolv 10 - 22 mm samt övriga snickerier.

Fördel

- D3
- Fukttålighet
- Ger en klar limfog med hög vidhäftning
- Snabbhärdande
- Kallvattenbeständigt
- Ej brandfarligt
- Uppfyller kraven i klass D3 EN 204/ 205

WD207

Trälim Ute



Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com