

### Beskrivning

Plastiskt specialkitt för glasnig. Uppbyggt på halvtorkande oljor och petrokemiska bindemedel. Smidig, lättarbetad konsistens och av glasmästarna mycket omtyckt kitt sedan 50-talet. Finns i olika standardkulörer. I större förpackningar säljes OS106 Fönsterkitt under namnet OS108 Mastic.

### Kulör

Benvit  
Beige  
Brun

### Förpackning

310 ml patron (12/kartong)  
500g burk (12/kartong)

### Beredning

- Glasfalsar, glasningslister och glas skall vara torra, rena och fettfria.
- Glasning skall inte utföras vid temperaturer under +5°C, såvida ej kontaktytorna först uppvärms eller upptorkas.
- Obehandlat eller tryckimpregnerat trä ska spärrgrundas.
- Bågens utsida skall vara så ytbehandlad, att träet ej tar till sig fukt.
- Lasyrbehandlat trä skall underhållas varje eller vartannat år. Doppgrundning är ej tillräckligt.

### Applicering

- Doppgrundade fönster skall omedelbart ytbehandlas på platsen efter monteringen.
- Efter en tid kan sprickbildning uppträda i kittet. Detta är inget materialfel, utan resultatet av otillräcklig spärrgrundning vilket möjliggör att träet suger åt sig oljan från kittet.
- Var därför omsorgsfull med spärrgrundningen.

### Rengöring

Fläckar avlägsnas och verktyg rengörs med lacknafta.

### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

### Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



## OS106

### Fönsterkitt



#### Användningsområde

Glasning, konventionellt tryckoch falskitt för glasrutor i trä- och metallbågar.

#### Utmärkande egenskaper

- Smidig och lättarbetad pasta
- Används av ledande fönsterfabriker och glasmästerier
- Övermålningsbart

**OS106**

## Fönsterkitt

### Teknisk information

---

Densitet	Ca 2,1
Torrhalt	100%
Torktid	7 dagar. Utomhus torkar kittet snabbare
Temperaturbeständighet	< +70°C
Användningstemperatur	+5°C till +25°C
Rörelseupptagning	3% ASTM C-920
Lagring	Vid +5°C till +25°C
Lagringstid	24 månader i oöppnad förpackning
Åtgång	En patron till ca 7 meter eller 1 liter till ca 20 meter fylld kittfals
Övermålningsbarhet	Alkyd-, linolje- och akrylfärger fungerar. Övermålning bör göras när kittet torkat. Måla kittfalsen och 2 mm ut på glaset

---

#### Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**

Sverige Filial  
Sverige  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.se