

Beskrivning

Vattenburet spackel i träliknande kulörer för reparation av skador och ojämnheter i trä.

Kulör

Som rikthjälpmiddel för kulörerna anges närliggande NCS kulörnummer.

Ljusbrun (S 1020-Y 20R)

Mellanbrun (S 2020-Y 30R)

Mörkbrun (S 5020-Y 30R)

Förpackning

40 ml tub (12/kartong)

Beredning

- Ytan ska vara torr, damm- och fettfri.
- Starkt sugande ytor kan primas med Plastiskt trä blandat med vatten 1:2 för att få bättre vidhäftning.

Applicering

- Spackla ut 1-2 mm per skikt och omgång.
- Påför spacklet med ett visst överskott, efter härdning slipas ytan med fint sandpapper och lackas, om så önskas. Vid all övermålning eller lackning bör dock färgens / lackens kompatibilitet testas först.
- Om spacklet skall användas utomhus (endast lodräta ytor) måste lagningen skyddas mot vatten i 5 timmar.
- När lagningen är genomhärdad skyddas den med lack eller färg.

Rengöring

Ohärdat spackel avlägsnas med vatten, härdat spackel med aceton.

Begränsningar

Absorberar vatten och kan svälla vilket medför att vidhäftningen försämras.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.


Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



WF140

Plastiskt Trä



Användningsområde

Inomhus på trä- och parkettgolv, möbler, foder, fönsterbänkar, paneler och snickerier av trä. Utomhus på t ex fönsterbågar och dörrar (se applicering).

Utmärkande egenskaper

- Vattenburet
- God fyllförmåga
- Slipbart
- Lack- och övermålningsbart

WF140

Plastiskt Trä

Teknisk information

Densitet	1,85
Torktid	vid +23°C och 50% RH Yttorkar på 30 minuter och genomhårdar med ca 1 mm/dag beroende på skiktjocklek och temperatur
Temperaturbeständighet	-20°C till +90°C
Användningstemperatur	+5°C till +40°C
Rörelseupptagning	5%
Fyllförmåga	Om spacklet används i omgångar kan bredder på 7,5mm – 25mm och djup på 7,5mm – 12,5mm uppnås utan sprickbildning
Krympning	<3%
Lagring	Vid +10°C till +20°C
Lagringstid	3 år i oöppnad förpackning
Övermålningsbarhet	Med färger och lacker som klarar plasto-elastiska ytor

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se