

Beskrivning

Universalsilikon är en luktsvag och antimögelbehandlad silikon för elastisk tätning av diverse plastmaterial (ej feta), metall, målade ytor, kakel, glas, gummi, både inom- och utomhus.

Kulör

Transparent, vit

Förpackning

40 ml tub (12 st/kartong)

Beredning

- Ytorna skall vara rena, torra och fettfria. Metall- och kakel ytor avtorkas med T-sprit.
- Använd gärna maskeringstape för att få raka fogkanter.

Applicerings

- Punktera membranet och skär av munstycket till önskad fogbredd.
- Skrapa av överskott och jämna till massan (innan den börjad skinna sig) med fingret doppat i svag tvålvattenlösning och avlägsna maskeringstapen omgående.

Rengöring

Generellt: Avlägsna omedelbart ohärdat material. Undantag: Låt Spill och överskott på porösa material härda innan det avlägsnas med lämpligt verktyg. Härdad produkt kan bara tas bort mekaniskt. Verktyg och täta ytor avtorkas med trassel och rengörs med Xylen eller lacknafta. Händer tvättas med tvål och vatten.

Begränsningar

Ej lämplig till akvariebyggnationer, i kontakt med livsmedelstillverkning samt där en övermålningsbar fog önskas. Vidhäftar inte mot feta ytor som PP, PE,teflon, bitumen, neopren, luft- och fukttäta utrymmen (härda ej), impregnerat trä och vissa vulkaniserade gummiblandningar t.ex packningar och tejper. I vissa fall kan silikon missfärga koppar och andra känliga material och i kontakt med polykarbonat kan sprickbildning uppstå.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



FA165

Universalsilikon



Användningsområde

I och på huset t.ex kylskåp, frysar, runt fönster, väderisolering och skydd av instrument och elektriska komponenter, fönsterbleck och genomföringar i fasad etc

- I båten runt ventiler, rutor och genomföringar i skrovet etc.
- Universalsilikon i ett tunt skikt är utmärkt som lim.

Utmärkande egenskaper

- Snabbhärdande
- Luktsvag
- Antimögelbehandlad
- Mycket god beständighet mot UV-strålning, ozon, fukt

FA165

Universalsilikon



Teknisk information

Densitet		1,04
Hårdhet	Shore A	33 CTM 0099
Torktid	vid +20°C, 50% RH	Yttorr 14 minuter. Fullt genomhärdad 24 timmar
Temperaturbeständighet		-65°C till +177°C
Användningstemperatur		+15°C till +25°C
Rörelseupptagning		Ca 25%
Lagring		Torrt vid +5°C till +30°C.
Lagringstid		24 månader i öppnadsförpackning
Övermålningsbarhet		Nej

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se