

### Beskrivning

Cementbaserat och plastförstärkt, vattenfast och frostsäkert fix och lagningsmassa.

### Kulör

Vit

### Förpackning

1 kg burk (6 st/kartong)

5 kg burk

### Beredning

- Underlaget skall ha bärighet, vara fast, sammanhängande och rengjort från damm, smuts, fett och cementslam.

### Applicering

- 1 kg bruk blandas med ca 250 ml vatten. Både bruk och vatten skall ha rumstemperatur. Blanda massan tills den är klumpfri, låt blandningen stabiliseras något innan användning.
- Reparationer: Applicera med stålspackel.
- Plattsättning: Applicera noggrant på underlaget med en tandad spackel. Först med den släta sidan, därefter kammars fästmassan upp med den tandade sidan.
- Applicera inte mer fästmassa än att plattsättning kan utföras innan skinnbildning.
- Följ anvisningen för rätt tandstorlek för platta och underlag.

### Rengöring

Vatten

### Skyddsföreskrifter

Oblandat pulver innehåller cement använd handskar och skyddsglasögon vid torrbrukshandtering. Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

### Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



## PF420

### Reparation & Kakelfix



#### Användningsområde

Lagning och utfyllnad av ojämnheter, hål och skador på tegel, betong, puts, gips och målade ytor. Förankrar beslag, spik och skruv o dyl. Montering av alla typer av natursten och keramiska vägg- och golvplattor. Plattsättning på värmegolv.

#### Utmärkande egenskaper

- Kombinerat lagnings och fästbruk
- Kan användas både inne och ute
- Håller spik och skruv på plats
- Vattenfast och frostsäkert
- Lätt att forma
- Kan påföras i tjocka skikt
- Ingen krympning
- Limmar alla typer av natursten och keramiska plattor
- Kan användas för plattsättning på värmegolv

**PF420**

## Reparation & Kakelfix



### Teknisk information

---

Densitet	1,45
Öppentid	Efter blandning har fästmassan en öppentid på max 6 timmar. Applicera inte mer fästmassa än att platsättning kan utföras innan skinnbildning
Torktid	Vid 18°C innan fogning eller lätt gångtrafik kan släppas på. På vägg (normalt) ca 10 timmar, Golv (normalt) ca 18 timmar. Sluthärdning efter ca 7 dygn
Användningstemperatur	+10°C till + 25°C
Lagring	Torrt och skuggigt
Lagringstid	12 månader i oöppnad förpackning
Åtgång	Vägg (torrbruk genomsnitt) 2,5 kg/m <sup>2</sup> Golv (torrbruk genomsnitt) 3,5 kg/m <sup>2</sup>
Övermålningsbarhet	Ja med färger avsedda för betong

---

#### Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**

Sverige Filial  
Sverige  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.se