

Beskrivning

Plastisk fogmassa baserad på vegetabilisk olja och syntetiska bindemedel. Bildar ett ytskinn som skyddarfogmassan mot uttorkning. Lättapplicerad, obetydlig lukt och övermålningsbar efter ett dygn.

Åtgång

Fogmått 10 x 10mm 5,5 meter / påse

Fogmått 15 x 11mm 3,3 meter / påse

Fogmått 20 x 12mm 2,3 meter / påse

Förpackning

550 ml påse (12 / kartong).

Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	17 g/cm ³
Torrhalt	100%
Torktid	Skinnbildning inom 24 timmar
Temperaturbeständighet	-20°C till +80°C
Användningstemperatur	+1°C till +30°C
Rörelseupptagning	12.50%
UV-Beständighet	Massans funktion påverkas ej märkbart av UV. Färgförändring kan förekomma om massan ej övermålas eller sitter dolt.
Övermålningsbarhet	1-2 dygn efter det ytan har torkat. Akryl- och alkydfärger fungerar, andra färger bör testas först.
Lagringstid och temperatur	12 månader i öppnad förpackning vid +15°C till +20°C.

Förberedelse

- Fogytorna skall vara torra, rena och fettfria.
- Bottningslist bör användas för att kontrollera fogdjupet.
- Trä, puts- och betongytor med lösa eller mjöliga kontaktytor borstas rena och grundas med tex oljefärg.

Installation & montering

Massan lämpar sig bäst som diffusionstätning runt fönster och dörrar i dolda fogar.

- Fogmassan appliceras mot kontaktytorna med hand- eller tryckluftspruta.
- Eftersläta med fogpinne doppad i linolja eller svag tvållösning.

Rengöring

Verktyg och spill rengöres med lacknافتا.



SB012

Tremcodikt

Tätning av täckta fogar runt fönsterkarmar samt plåtarbeten.

Fördel

- Lättapplicerad
- Obetydlig lukt
- Övermålningsbar
- Miljöanpassad
- Skinnbildande, genomhärdat ej
- Uppfyller klass 12,5 P

Observera

Ej lämplig för fasadfogar mellan väggelement, rörelsefogar i betongelement, fogar runt aluminiumpartier, fogar i entrépartier och i marknivå.

Massans tjärna torka inte ut helt vilket gör att den ej är pillsäker och bör därför ej placeras där människor och djur kan komma åt massan.

För tun dimensionerad massa riskerar att bli skör och tappa elasticitet.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com