

Beskrivning

Mjuk special-bitumenprodukt utan lösningsmedel och med inblandad sten. Vid tryck och i kontakt med luft härdar massan och utseendet blir mycket likt den gamla asfalten.

Åtgång

Hål i bilväg: 4-5 cm; skikt räcker 20 kg till ½ m²

Hål i cykelväg/gångbana: 2-3 cm; skikt räcker 20 kg till ca 1 m²

Förpackning

7 kg hink

20 kg hink

Teknisk information

Egenskap	Värde
Stenstorlek	2-8 mm
Användningstemperatur	Fungerar lika bra sommartid som vintertid. Vid kall väderlek rekommenderas att burken lagras ett dygn i rumstemperatur innan användning
Lagringstid	24 månader i oöppnad förpackning
Åtgång	Hål i bilväg: 4-5 cm; skikt räcker 20 kg till ½ m ² Hål i cykelväg/gångbana: 2-3 cm; skikt räcker 20 kg till ca 1 m ²
Torktid	Högre komprimeringstryck kortar härdningstiden. Regn kan förlänga torktiden

Förberedelse

Avlägsna skräp och fyll upp hålet där lagningen skall ske med grus eller sand tills det återstår ca 4 cm till kant. Detta bärlager av grus och sand bör komprimeras innan OS300 läggs på.

Skall lagningen endast klara lättare trafik kan asfaltskiktet minskas något.

Vid kall väderlek rekommenderas att burken lagras ett dygn i rumstemperatur innan användning.



OS300

Asfaltlagare



Avsedd för lagning av "potthål" i asfalt och för asfaltering av mindre ytor.

Fördel

- Mycket god hållbarhet
- Utseende likt den gamla asfalten
- Kan användas både sommar som vinter
- Lösningsmedelsfri

Installation & montering

- Fyll upp med OS300 Asfaltlagare med ett tjockare lageri mitten av hålet och komprimeras inifrån och ut med lämpligt redskap t.ex. handstöt eller asfaltvält.
- Om komprimeringsverktyg ej finns tillgängligt så kan komprimering med fördel ske genom att trafik släpps på.
- Man kan också lägga en masonitskiva över lagningen och sedan köra med bilens hjul över skivan.
- Komprimering kan behöva upprepas under de förstaveckorna tills asfalten är hård.

Rengöring

Lacknafta.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com