

Laga Ute

Uppfyllnad och utjämning ovan mark utom- och inomhus på mindre vertikala ytor av betong, murverk och cementputs. Skiktjocklek 2–50 mm.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Underlaget ska vid behov förbehandlas med Finja Primer enligt anvisningarna på förpackningen.

Blandning:

Blandas maskinellt med bormaskin och visp i minst 5 minuter. Använd 5,4–6,0 dl rent kranvatten per hink (3 kg). Variera vattenmängden efter önskad konsistens.

Applicering:

Applicera produkten med slät stålspackel. Tjockare skikt kan med fördel appliceras med murslev.

Efterarbete:

När spacklet har halvhärdat kan materialet formas och bilda till exempel runda hörn eller, om skadan har överfyllts, skäras av till rätt nivå.

Beläggning:

Ytskikt kan appliceras när produkten är yttorr, normalt cirka 3 timmar efter spackling. Vid fukt känsliga ytskikt följ leverantörens anvisningar.

Användningsråd:

Skydda alltid den lagade ytan mot regn. Under varma förhållanden ska den även skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Produkten ska inte användas vid temperaturer under 10 °C.

Teknisk data

Bearbetningsbar	Ca 15 min
Åtgång	Ca 1,6 kg/mm/m ²
Skiktjocklek	2–50 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 25 MPa

Förpackning

Produkten levereras i 3 kg plasthink.

Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA