

BINDEMEDEL

Kalkcement C

Bindemedel av släckt murkalk och cement. Cementen gör att bruket härdar i kall och fuktig miljö och kalken gör bruket mycket smidigt. Kalkcement C blandas med sand och vatten till puts och murbruk av hållfasthetsklass motsvarande högst CS II. Produkten är främst lämplig i putsbruk till svagare putsskikt och i murbruk vid murning av icke bärande konstruktioner ovan mark.

Arbetsbeskrivning

Blandning

Kalkcement C blandas med ballast i volymdelar 1:4 till 1:6 beroende på önskad hållfasthet. Använd endast sand från erkänd leverantör och rent dricksvatten.

Användning

Var alltid konsekvent med vattenmängd och blandningstid vid ett och samma blandningstillfälle. Underlaget ska förvattnas. Det hårdnade putsskiktet ska sedan eftervattnas för ökad hållfasthet. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol, samt eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas d.v.s. värme, snöskydd m.m.

Teknisk data

| | |
|-----------------------------|---|
| Lufthalt | 18–20 % |
| Bindemedel | Släckt kalk 50 viktprocent, Cement 50 viktprocent |
| Användningstid vid ca 20 °C | ca 2 tim |
| Börjar hårdna efter | ca 4 tim |
| Frostbeständighet | God |
| Rekommenderad putstjocklek | Beroende på ballastfraktion |

Förpackning

Produkten levereras i 15 kg säck (art.nr. 5859007).

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

