

## PRODUKTBLAD

# Casco® Kontaktlim

Ett ljusst färgat tixotrop kontaktlim i en lösningsmedelsblandning utan toluen

### PRODUKTBESKRIVNING

Ett ljusst färgat tixotrop kontaktlim i en lösningsmedelsblandning utan toluen.

### ANVÄNDNING

Tixotropisk och speciellt lämplig för vertikala ytor. God vidhäftning till de flesta material.

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Hög initial styrka
- Fäster direkt
- Bra val vid limning mellan två täta material
- Tixotropisk och speciellt lämplig för vertikala ytor
- Bra vattenbeständighet
- Mycket bra långsiktig prestanda

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Polykloroprengummi och klibbgivare i lösningsmedel
Förpackning	Tub: 40 ml och 160 ml
Hållbarhet	24 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Bör inte förvaras under +10 °C och över +30 °C
Färg	Gulaktig
Densitet	~ 870 kg/m <sup>3</sup>
Torrhalt (volym)	~ 20 %
Konsistens	Tixotrop
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Etylacetat, Metyletylketone, Naphta (petroleum)

### TEKNISK INFORMATION

Service temperatur	-30 °C till +75 °C
--------------------	--------------------

## Kemisk resistens

Mycket bra mot vatten och är resistent mot sporadisk kontakt med olja, bensin och fett. Undvik kontakt med mjukgjorda material: limningen kommer då att mjukna efter en tid.

## APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur	Inte under +15 °C
Härdningstid	10–20 min. Beroende på temperatur, underlag och tjocklek på limskiktet
Presstid	~ 60 min.

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## BEGRÄNSNINGAR

Feta plaster som polyetetylen och teflon går inte att limma. Koppar och kopparlegeringar, t.ex. mässing, bör också undvikas. Inte lämplig för polystyrenskum som "Frigolit" på grund av lösningsmedelsangrepp.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Ytorna som ska limmas ska vara rena, torra, fasta och dammfria. De två ytorna slipar eller avtorkas med lösningsmedel.

Efter slipning måste dammet noga avlägsnas. Appliceras ett tunt skikt lim på båda ytorna som får torka mellan 10-20 minuter. Därefter läggs ytorna ihop och ett högt presstryck appliceras kortvarigt. Inga justeringar kan göras efter detta.

Vid limning av mycket poröst material, applicera lim i ett tunt lager två gånger.

Låt torka en timme mellan appliceringarna.

Den slutliga bindningsstyrkan uppnås cirka 48 timmar efter applicering.

## FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Ytorna som ska limmas ska vara rena, torra, fasta, fritt från oljor, lösa partiklar och dammfria.

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.casco.se



### Produktblad

Casco® Kontaklim  
Februari 2023, Version 01.01  
02051307000000053

Kan användas på ett stort antal material såsom metall, trä, fiberskivor, kartong, keramik, läder, textiltgummi, polyeterskum och många syntetiska material t.ex. laminat (Formica), vinyl etc.

På målade eller lackade ytor rekommenderas förtester eftersom vissa typer av färg och lack kan lösas upp eller svälla av lösningsmedlen, medan andra kommer att vara opåverkade.

## RENGÖRING AV VERKTYG

Vid arbete med lim måste renlighet iakttas. Arbeta därför alltid noggrant och systematiskt för att undvika onödigt spill.

Rengör verktyg och torkade limfläckar med aceton, Casco® Limtvätt eller Thinner.

Torkat lim måste avlägsnas mekaniskt.

På huden torkas ohärdat lim av med en trasa och tvätts sedan med tvål och vatten.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).