



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco® WallCraft

REPARATIONSSPACKELE FÖR HÅL OCH RENOVERING AV HELA YTOR.



PRODUKTBEKRIVNING

En vit cementbaserad elastisk och rollbar spackel och lagningsmassa med 1-20 mm skiktjocklek. Casco® WallCraft kan användas direkt på keramikplattor utan primer och likväl på övriga väggytor inomhus. Tack vare den snabba härdtiden är det möjligt att spackla och slipa samma dag. Casco® WallCraft är lätt-slipat och ger en mycket slät och vit finish. Casco® WallCraft kan målas eller användas som ett underlag för keramiska plattor.

ANVÄNDNING

- Endast för inomhusbruk
- För renovering av väggar och tak
- Spackling på keramiska plattor

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- För renoveringar och lagningar
- Primerfri på de flesta underlag
- Dammreducerad
- Vitfärgad
- Applicera med roller eller spackelspade
- Ger en slät yta

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus och M1 för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Cementbaserad		
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
	569211	4kg PE-påse	7612895482194
	526750	20kg papperssäck	7612895334820
Hållbarhet	<ul style="list-style-type: none">▪ papperssäck : 6 månader▪ PE-påse: 18 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.		
Lagringsförhållanden	Lagras frostfritt, svalt och tort (i oöppnad förpackning)		
Utseende / Färg	Vitt		

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	<ul style="list-style-type: none">▪ 4 kg pulver + 1,8 liter av rent kallt vatten▪ 20 kg pulver + 9,2 liter av rent kallt vatten
Förbrukning	Ca. 1,0 kg/m ² /mm
Skikt tjocklek	<ul style="list-style-type: none">▪ Bredspackling 1-20 mm/ skittjocklek.▪ Mindre lagningar upp 100 mm/skikt
Omgivande lufttemperatur	+5 °C ... +30 °C
Brukstid	Ca 30 minuter vid +20°C
Väntetid / Övermålning	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 mm ca 1 timma▪ 10 mm ca 24 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Casco® WallCraft är lämplig för spackling, fyllning eller utjämning av följande underlag utan primer:

- Betong
- Gipsskivor (CS I - CS IV enligt EN 998-1)
- Cementbunda väggskivor
- Glasbetong
- Keramiska plattor
- Våtrumsfärg
- Akryllack
- Latex och akrylfärger
- Målad glasfiberväv
- Väggspackel
- Masonit

Med primer för följande underlag:

- Gipsspackel (enligt EN 13279-1)

Använd Casco VD Universal Primer för priming mycket sugande underlag och gipsspackel. Läs separat produktdatablad för primer. Ytterligare behandling kan göras efter fullständig torkning, ca. 60 minuter.

Underlaget skall vara tillräckligt hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrhet; fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.

Separationsskikt, sintrade skikt och liknande ska av-

lägsnas på lämpligt sätt, t.ex. genom slipning, borstning, sandblästring, fräsning eller grundlig rengöring. Gamla lösa och svaga skikt ska avlägsnas mekaniskt.

De krav som anges i relevanta, gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.

Följ relevanta produktdatablad om kompletterande produkter ska användas. Vid tveksamheter bör ytterligare information inhämtas från tillverkaren.

BLANDNING

- 4 kg av Casco® WallCraft med 1,8 liter rent kallt rent vatten
- 20 kg av Casco® WallCraft med 9,2 liter rent kallt rent vatten

Blanda Casco® WallCraft i kallt rent vatten och rör om till en homogen klumpfri massa helst med en automatisk maskinvisp (600 rpm 3 minuter rekommenderas).

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Applicera spacklet med en stålspackel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg och händer rengörs med varmt vatten efter användning innan massan torkat.

APPLICERING

Casco® WallCraft är lämplig för spackling och lagningar av skador, skarvar och hela ytor

- Väggar och tak
- Keramiska plattor i våtrum skall den täckas av tätskikt
- Skarvar på gipsskivor med eller utan armering
- Skarvar på förfabriserade tak
- Stora hål och skador på vägg och golv

Casco® WallCraft används som underlag till tapeter eller målning.

- Använd en ren hink
- Applicera spacklet med en stålspackel.

- Casco® WallCraft kan spacklas upp till 20 mm i en arbetsomgång.
- Efter en stunds härdning kan ytan bearbetas och göras mer slät.
- Vid lagningar bör Casco® WallCraft blandas med mindre vatten för att få en tjockare konsistens.
- Vid spacklingar i flera lager skall primning ske (Casco VD Universal Primer 1:1) när det första lagret har torkat.
- Applicera inte mineraliska färger på Casco® WallCraft

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® WallCraft
April 2023, Version 04.02
02184010100000025

CascoWallCraft-sv-SECASCO-(04-2023)-4-2.pdf