

Produktinformation:

Lättspackel Medium Extra 623

Professionellt högkvalitets lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Medium Extra 623 är ett färdigblandat lättspackel av hög kvalitet. Spacklet är special utvecklat till professionell skarvspackling av gipsskivor på väggar och i tak. Produktens konsistens gör det lätt att utföra såväl spackling och montering av pappersremsa som efterföljande slipning.

Används inomhus i torra utrymmen till väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m.

Lättspackel Medium Extra 623 har särskilt hög fyllförmåga och sjunker minimalt. Det kan målas över med dispersions- och alkydfärger.

Produkten är CE-märkt enligt EN13963, se prestandadeklaration för ytterligare information.

Lättspackel Medium Extra 623 lever upp till de stränga miljö- och inneklimatkrav som krävs för Svanenmärkning, Emicode certifiering.



5097-0012

Fysikaliska / Kemiska data:**Spackelmassa:**

Bindemedel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyllmedel:	Expanderad perlit och dolomit
Partikelstorlek:	Max 0,2 mm
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7991	1 L
79975	5 L
7997	10 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.*
- Applicering:** *Lättspackel Medium Extra 623 appliceras för hand med en spackel. Vid spackling av skikt tjockare än 4 mm appliceras spacklet i flera omgångar och det ska vara så gott som genomsnittligt mellan varje spackling.*
- För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.*
- Spackling av gipsskiveskarvar utförs enligt riktlinjerna i "YBG-skriften".*
Få mer information om spackling av gipsskivor i broschyren "Gipsskivemontage – Så gör du!"
- Sträckförmåga:** *Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skiktthjocklek.*
Skarvspackling: ca 0,3 liter/m.
- Torktid:** *Beroende på skiktthjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.*
- Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.*
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

INFO@DANALIM.SE - TEL: 046-570 70

Lättspackel Medium Extra 623 – Reviderat 2022.01.28 - Sida 2/2