

PRODUCT DATA SHEET

CascoProff Extra

GOLVLIM MED SNABBT COH KRAFTIGT HUGG.

PRODUKTBESKRIVNING

Golvlim lämplig för limning av de flesta typer av PVC, LVT och textila golv. Till vissa typer av plastmattor utan PVC och gummigolv <4 mm skiktjocklek.

ANVÄNDNING

- PVC
- LVT
- Textil
- Plastmattor utan PVC med behandlad baksida
- Gummi upp till 4 mm skiktjocklek
- Lämplig vid golvvärme
- Lämplig vid kontorshjul

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av akryldispersion			
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod	Antal per pall
	502892	10 liter rund hink	7311980142103	44
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.			
Lagringsförhållanden	Lagras inte under +5 °C eller över +30 °C.			
Färg	Beige			
Densitet	1250 kg/m ³			
Torrhalt (volym)	75 %			
Viskositet	Ca. 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C			
Konsistens	Tixotropisk			

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabb bindningstid
- Bra klubbighet med god vidhäftning
- Lång monteringsstid
- Innehåller inte APEO

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webläsare.

APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte	Material	Absorberande underlag	Ej absorberande underlag
	Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Hetoregen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Plastmatta utan PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Textil	3-4 m ² /l	3-4 m ² /l

Underlagets temperatur	+18 °C till +23 °C, 20–70 % RH. Gäller lim, underlag och ytmaterial.
Underlagets fukthalt	Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu . Fuktkvot i spånskiva 8-12 %.
Appliceringstid	<ul style="list-style-type: none">▪ Våtlimning ca. 0–20 minuter▪ Sen våtlimning - häftlimning 20-90 minuter▪ Kan värmeaktiveras upp till 120 minuter

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 45 minuter.

Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvavjämning på minst 10 mm.

För installation av linoleum rekommenderas CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Plastmattor utan PVC och gummi skall alltid installeras i vått lim.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Innan du installerar beläggningsen, se till att underlaget är ren, jämn och dammfri och har tillräcklig styrka, bärrighet, dimensionsstabilitet och är permanent torr.

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan limmet påförs. Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur + 18° C - +27° C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 20% - 70% RF. Klimatet ska vara stabilt i minst 96 timmar (4 dagar) för bästa resultat.

Vid limning av plastmattor utan PVC och gummigolv kontrollera att underlaget har en yttraghållfasthet > 1,0 MPa.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Casco limspridare av hårdmetall 6108, 6118 eller 6121.

APPLICERING

ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoProff Extra med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervätning under angiven luftningstid.
2. Montera materialedirectkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningsen har full övervätning med limmet.

PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning, avjämnas i ett 5 mm tjockt skikt. Monteringens görs därefter medan limmet är vått för att erhålla säkert resultat.

Till plastmattor utan pvc rekommenderas alltid ett absorberande underlag. Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag. Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod: På ett icke absorberande underlag är det viktigt att limvattnet får dunsta från limmet innan mattan monteras. Låt limmet torka till ett fingertest visar att limmet är klabbigt eller inte lämnar avtryck till huden. Metod 2 är mycket säkrare än metod 3 beroende på mattans baksida:

1. Påför limmet med en tandad spackel. Reducera limmängden något och använd gärna en fintandad limspade.
2. Montera materialet i det våta limmet och se till att det överväts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 10-20 minuter. Lägg ner materialet igen.

PRODUCT DATA SHEET

CascoProff Extra

Juni 2023, Version 02.01

020512030110000012

- Gnid fast ytmaterial i det klibbiga limmet.
3. Påför limmet och vänta ca 30 minuter till limmet klibbar (häftlimning). Installera mattan i det klibbiga limmet.
 4. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF. För denna metod är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke absorberande underlaget. För bästa resultat använd en golvväkt. Kontrollera att det finns en god övervätning av lim på mattans baksida.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt eller Casco Brutal Wipes. För ytterligare information se säkerdatablad.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenser i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.CASCOFE.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se

PRODUCT DATA SHEET

CascoProff Extra
Juni 2023, Version 02.01
020512030110000012