

Mineral Regnstopp V



*Stoppar effektivt ytans förmåga att suga upp vatten
Minskar risken för frostsprängning
Hindrar smuts från att tränga in i underlaget*

Den här versionen gäller Mineral Regnstopp V med artikelnummer 710012391.

Ett gott skydd mot vatten lönar sig i längden. Beckers Mineral Regnstopp V är ett impregneringsmedel som effektivt stoppar ytans förmåga att suga upp vatten när det regnar samt låter fasaden andas ut vattenånga. Med hjälp av Mineral Regnstopp V minskar bland annat risken för frostsprängning och det blir lättare att rengöra ytan då det blir svårare för smuts att tränga in i underlaget. Använd Mineral Regnstopp V på dina obehandlade sugande mineraliska ytor av till exempel puts, betong eller tegel.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
5 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +7°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

BINDEMEDEL
Annat/Övrigt

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Ny puts och betong ska vara åldrad minst 2 månader före behandling. Fungerar ej på kritande eller stoftiga ytor. Ytorna ska vara fria från löst sittande färg och andra ämnen som kan stoppa inträngningen av Regnstopp V. Underlaget ska vara torrt samt rent från smuts, salter och fett. Tänk på att efter rengöring och sköljning med vatten kan det ta flera dagar med torrt väder innan underlaget torkat ut. Sprickor och ex. skador lagas med material som har samma hårdhet och struktur som omgivande yta. Kontrollera att anslutningar och genomföringar är täta t.ex. fästen för balkonger och stuprör. Även anslutning till fönsterbleck och uppsatt armatur etc.

Applicera

Mineral Regnstopp V appliceras flödigt utan att mäta underlaget. Undvik filmbildning på ytan. Olika appliceringsutrustningar kan användas. Lättast med airless- och lågtrycksspruta men även pensel plafondpensel och roller går bra. För starkt sugande ytor, starta behandlingen upptill och arbeta nedåt, alternativt applicera 2 ggr vått i vått. För svagt sugande ytor starta nederst och arbeta uppåt. Mineralskivor bör helst vara åldrade minst ett år men kan med hyggligt resultat appliceras 2 ggr med några timmars tork emellan.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Skydda ytor som inte ska behandlas. Torka omedelbart upp ev. stänk. Behandlade ytor kan få saltutfällningar under torktiden då vatten avgår. Detta gäller mineraliska material som innehåller mycket vattenlösliga salter. Efter att produkten torkat stoppas dessa salter från att tränga ut. Behandlad yta kan övermålas med alla Beckers vattenburna färger för

mineraliska ytor, dock ej kalkfärg. Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara minst +7°C. Måla inte direkt i solljus, regn eller vid risk för regn.

Besök www.beckers.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.