



Spackel Grov

September 2020



Produktbeskrivning

Sadolin Spackel Grov är ett mycket högflyllande grovspackel av hög kvalitet för i-, skarv- och bredspackling i tjocka skikt på puts, betong, lättbetong och gipsskivor inomhus i torra utrymmen. Sadolin Spackel Grov är avsedd för handspackling.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 4 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 30 mm.



Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Vid krav på högre ytfinish bör överspackling ske med lämplig spackelprodukt. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare övermålning / överspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling.

Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Sampolymerlatex

Kornstorlek: Max 0,40 mm

Densitet: 0,9

Torktid 23°C 50% RF: 4 tim beroende på skiktjocklek

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Spackel

Förpackning: 2,5 och 10 liter

Slipbarhet: Lättslipat

Kulör: Gråtonat

Förvaras: Frostfritt

Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Swanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.