



www.hammerite.se

Hammerite Direct to Galvanized

Juli 2009

Produktbeskrivning

Hammerite Direct to Galvanized innehåller både grund/metallprimer samt täckfärg och är särskilt utformad för att appliceras direkt på metaller som inte rostar; t ex rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing och zink/galv.

Bruksanvisning

Avlägsna lös färg, smuts och oxid med stålborste och rugga upp ytan med slippapper. Se till att ytan är fri från fett och smuts. Tvätta med rengöringsmedel, skölj av med vatten och låt ytan torka. Rör om färgen försiktigt före användning.

Målning

Applicera ett lagom tjockt lager. Ett andra lager kan behövas för att säkerställa en jämn och perfekt yta. Det andra lagret kan målas efter 6 timmar. Idealisk temperatur för målning är mellan +8°C till +25°C. Målning bör inte ske om temperaturen är under +8°C. Målning vid andra temperaturer kan inverka på produktens egenskaper.



Teknisk data

Bindemedel: Alkydharts

Glans: 90 Gardner 60° (Black och White)

Färgåtgång: 14 m²/Liter (1 strykning)

Rek. skiktjocklek: Våt min 100µm / Torr min 50µm

Dammlorr: 4 timmar (vid +20°C)

Övermålningsbar: Efter 6 timmar (vid +20°C)

Densitet: 0,9g/cm³ (+20°C)

Temperaturtålighet: -20°C till +150°C (+80°C kontinuerligt)

Flampunkt: >32°C (Closed cup)

Lagringstid: Minst 2 år i oöppnad förpackning

Förpackning: 750 ml

Kulörer: Black, White, Silver

Rengöring av verktyg: Alifatnafta

Förvaring: Torr och ventilerat utrymme. Skyddas mot frost och starkt solljus.

Färgrester: Lämnas till miljöstation.

Gränsvärde VOC: 600 g/l (2007). 500 g/l

(2010). Denna produkt innehåller max 499 g/l.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.