



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco[®] HusFix Rapid

ETT VITT SNABBHÄRDANDE CEMENTBASERAT LAGNINGSSPACKEKEL. UTOM- OCH INOMHUS.



PRODUKTBESKRIVNING

Ett vitt snabbhärdande cementbaserat lagningsspackel. Används för fyllning, lagning, reparation och liknande på golv, väggar i tak inom- och utomhus. Snabb härdningstid. God vidhäftning mot underlag som betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor m.fl. Casco[®] HusFix Rapid kan spacklas i tjocka skikt utan att ge krympsprickor.

ANVÄNDNING

- Lagning av hål och sprickor
- På golv, väggar och tak
- Inom - och utomhus

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Ett väderbeständigt, vitcementbaserat handspackel
- Snabbhärdande
- Finkornig och krymper ej
- Kort appliceringstid
- God vidhäftningsförmåga
- Minimal krympning

OBS! svår att slipa. En metod är att spackla ett tunt lager av husfix över en härdad Casco[®] HusFix Rapid för att få en fin och lättslipad yta.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Specialcement med vit lättfiller
Förpackning	10 kg papperspåse 3 kg PE-påse 1 kg PE-påse
Utseende / Färg	Vit
Hållbarhet	Papperspåse: 12 månader i oöppnad förpackning. PE-påse: 24 månader i oöppnad förpackning. Återförslut omedelbart efter användning.
Lagringsförhållanden	Lagras svalt och torrt. Det är normalt att använda produkten vid längre lagringstid men härdningstiden kommer då att förlängas.
Densitet	Pulver 900 kg/m ³ ; blandad produkt ca 1300 kg/m ³

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	Blanda 3 volym delar pulver med 1 del rent kallt vatten, lika med 1 kilo pulver med 0,4 liter vatten.
Förbrukning	Ca. 1.0 kg/m ² /mm.
Underlagets temperatur	Arbetstemperatur: +5 °C till +30 °C
Brukstid	Ca. 45 minuter vid +20 °C.
Torktid	Torktid: Härdar i tjocka skikt efter ca 24 timmar och i tunna skikt efter ca 1 timma. Härddningstiden påverkas av temperatur och luftfuktighet.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara fast, rent och svaga ytskikt avlägsnas. Ej sugande underlag behöver inte primas.

BLANDNING

Blanda volym delar av Casco® HusFix Rapid till 1 volymdel rent, kallt vatten. Blanda Casco® HusFix Rapid till en homogen klumpfri massa använd gärna en maskinvisp. Låt stå några minuter innan start av arbetet.

MONTERINGSTID

Inomhus

Sugande underlag, t ex betong, puts, cement m.fl. primas med Casco Primer. Se blandningsförhållande på förpackningen.

Utomhus

Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget med vatten) innan applicering av Casco® HusFix Rapid. Applicera den blandade massan direkt på det fuktiga underlaget.

Limning av golvgips och liknande skivmaterial. Blanda Casco® HusFix Rapid enligt anvisning och applicera massan med tandad spackel 6x6 mm. Montera skivorna omgående i uttandad massa. Eventuellt kan det behövas att skruva fast skivan under härddningen. Dessa skruvar ska avlägsnas sedan Casco® HusFix Rapid har härdat.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® HusFix Rapid
Maj 2020, Version 02.01
02182020100000036

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Casco-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.