


**Allmänna uppgifter**

Planka	580 x 145 mm
Total tjocklek	14 mm
Antal plankor per paket	12 (6xA & 6xB)
m <sup>2</sup> per paket	1,009 m <sup>2</sup>
Kg per paket	9,88 kg

**Plankans uppbyggnad**

Toppskikt	PEFC kontrollerat ursprung	EN 13489	± 3 mm
Stomme	PEFC kontrollerat ursprung		Gran
Baksida	PEFC kontrollerat ursprung	Träfaner	2 mm
Not och fjäder	Längd		Uniclic
	Bredd		Uniclic



**Garanti**

Hem miljö	garantivillkor i varje paket	33 år
Uniclic - Multifit		Livstid
Offentlig miljö		Vid förfrågan
Moisture Protection	Innebär en garanti mot uppbyggnad av smutsrester långsmed kanterna på grund av underhåll under åren	10 år
Stay Clean Technology (Endast lackerade produkter)	Innebär en garanti mot uppbyggnad av smutsrester på ytan och en garanti mot uppbyggnad av smutsrester långsmed kanterna på grund av underhåll under åren	10 år

**Ytskikt**

Träslag			Ek
Ursprung			Europa
Ytbehandling	UV-härdad lack	Reptåligt toppskikt	5 - 7 lager
Naturlig varians			Pga att trä är ett naturmaterial, kan utseendet på produkten avvika från provet.
Ytbehandlingar			se katalog / hemsida

**betygsättning**

Secondo EN 13489:2002 Classe Libera

	Selected	Accent	Lively
	<i>Faccia dell'elemento</i>		
Aburno	Ammesso, eventualmente tinto	Ammesso, eventualmente tinto	Ammesso, eventualmente tinto
Nodi	Ammessi se max 20 metà o completamente riparati	Ammessi se max 50 metà o completamente riparati	Permitted if max 80 mm half or fully filled
Crepe	Non ammesso	Ammesse se chiuse ≤ a metà tavola	Ammesso, nessun limite
Inclusioni di corteccia	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Colpo di fulmine	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Deviazione fibratura	Nessun limite	Nessun limite	Nessun limite
Cretti/Setolature	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Variazioni di colore	Leggera variazione naturale	Variazione vivace	Variazione molto vivace
Specchiature	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Alterazione biologica	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso

Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcuna limitazione in termini di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di usura del pavimento .

Läggning		normkrav	
Flytande		På ett Pergo-mellanlägg	se läggningsanvisning
Nedlimmat		Pergo polymerharts	se läggningsanvisning
Allmän aspekt av installerad golv	EN 13489	Fogsprång, beror på nivåskillnader i höjddled (mm)	≤ 0,20
		Skillnad i bredd (mm)	≤ 0,20
		Golvet kuper sig i längdled %	≤ 0,1
		Golvet skålar sig i breddled	≤ 0,2
Dimensionell stabilitet	ISO 24339	Kort slut kåling maximum %	≤ 0,30
	30 - 85% relativ fuktighet	Kort slut kåling minimum %	≥ - 0,20
		Slip på fogarna på korta änden (mm)	≤ 0,20
		Slip på fogarna på långa änden (mm)	≤ 0,30
Golvvärme	Lämpligt	se särskilda anvisningar	

Ytbehandling				
Slitstyrka	SIS 923509	Fallande sand	800 - 1000	
	DIN 68861	S33	100 - 1050	
Fläckåtlighet	EN 13442	class 3		
		Golv med Stay Clean Technology (Lackerad endast)		
			Klass 5	
CE	EN 14342:2013	Anmälda organ	0766 EPH Dresden	DOP: På paketet
caster stolar	ISO 4918	Testat med underlagsfoam	25.000	
Halksäkerhet	CEN/TS 15676: 2008	Torr pendeltest	Beroende av struktur och ytbehandling	USRV 37-57
Formaldehydmissioner	EN 717-1	≤E1		
PCP	CEN/TR 14823:2004	≤5 ppm		
Värmegenomgångsmotstånd	EN12664:2001	0,14 m².K/W		
Brandklassning	EN 13501-1	Dfl-s1		

Ekologiska certifikat				
AFFSET	A	Frankrike		
PEFC	PEFC/07-32-37			
EPD	Vid förfrågan			
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001			
M1		Finland		

