

PRODUKTBLAD

Casco[®] Fix-It

Monteringslim för kalla och fuktiga ytor

PRODUKTBESKRIVNING

För limning av ett brett spektrum av material.
Kan användas både inomhus och utomhus.
Vidhäftning på kalla och fuktiga ytor.

ANVÄNDNING

Limning av ett brett spektrum av material utan primer.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Bra våthållfasthet
- Utmärkta väderbeständighets egenskaper
- Utmärkt vidhäftning till ett brett spektrum av material utan primer
- Lätt att applicera mycket bra beständighet mot värme och fukt

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Syntetiskt gummi i lösningsmedel
Förpackning	300 ml patron och 160 ml tub på blisterkort
Hållbarhet	18 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Förvaras i rumstemperatur i oöppnad originalförpackning mellan +5°C och +25°C. Förvaras inte över +30°C.
Färg	Ljusgrå
Densitet	Ca. 1040 kg/m ³
Torrhalt (volym)	Ca. 60%
Konsistens	Thixotropisk pasta
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Alifatiska kolväten och MEK (metyletylketon)
Servicetemperatur	-40°C till +90°C. Upp till +100°C tillfälligt värmebeständigt.

APPLICERINGSINFORMATION

Produkttemperatur	-15°C - +30°C
Öppentid	0-15 minuter (23°C/50%RH)

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Casco® Fix-It rekommenderas inte för isopor. Rekommenderas inte för platser som utsätts för vatten och inte för PE, PP, teflon och bituminösa ytor.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Casco® Fix-It appliceras alltid med en foggistol. För icke-porösa eller stora ytor pressar du ut limet i strängar på underlaget eller på materialet. Pressa ihop delarna så att limet fuktar de två ytorna som ska anslutas. Om bättre klibbning önskas, dra isär bitarna och vänta några sekunder för att lufta limmet. Tryck sedan ihop den igen.

För tunga material kan en tillfällig fixering behövas under den tid som krävs för att uppnå tillräcklig styrka. Den nödvändiga tiden beror på limskiktets tjocklek, men normalt är 24 timmar tillräckliga.

Vid limning av stora ytor av metall eller andra ogenomträngliga material, applicera limet i raka strängar så att luft passerar mellan strängarna och ventilerar lösningsmedlen.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Foggränssnittet måste vara rent, torrt och fritt från oljor, vattentätning och andra föroreningar. Ta bort damm, smuts, vatten, frost-is etc.

En noggrann borstning, slipning, sandblästring eller rengöring av lösningsmedel kan krävas för att få rena, sunda ytor.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Foggistol

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Fix-It
Februari 2024, Version 04.01
02051307000000043

RENGÖRING AV VERKTYG

När du arbetar med lim måste renheten iakttas. Arbeta därför noggrant och systematiskt för att undvika onödigt spill.

Tvätta med tvål och vatten efter hudkontakt. Limfläckar kan tas bort efter torkning genom att gnugga. De kan också lösas med etylacetat eller Casco® Limtvätt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.