



SCHÖNOX Q6

Dammreducerad flexibel universell fästmassa.

Multifunktionell, flexibel, dammreducerad fästmassa för montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg- och golv. Låg åtgång. Variabelt blandningsförhållande vilket gör att den kan blandas med mer vatten för att erhålla en flytande konsistens för golv. För skiktjocklekar upp till 25 mm (inomhus).



Produktgenskaper

- ca 90 % mindre damm vid blandning
- M1 emissionsklassificering
- EC1^{PLUS} mycket låga emissioner
- uppfyller C2 TE S1-kraven enligt EN 12004
- frostbeständig enligt EN 12004
- vattenfast enligt EN 12004
- variabel konsistens
- innehåller lättviktsfiller
- mycket smidig applicering
- lämpligt för golvvärmsystem
- högfördlad med konstharter
- lång öppetid
- skiktjocklek upp till 25 mm. (inomhus)
- mångsidig och säker användning
- lågt krominnehåll enligt REACH

Användningsområden

- keramiska beläggningar
- granitkeramik
- stengods
- stengodsmosaik
- cotto
- handgjorda plattor
- spalt- och klinkerplattor
- natur-, konst- och betongsten som inte är känsliga för missfärgning och deformation

Underlag

SCHÖNOX Q6 lämpar sig för:

- betong (minst 3 månader gammal)
- lättbetong
- cementputs, kalkcementputs, tryckåtlighet $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$)
- gipsskivor och våtrumsskivor
- monteringskivor
- murverk
- cement- och snabbcementundergolv
- kalciumsulfatbundna avjämnings
- befintlig keramik (inte i pooler)
- SCHÖNOX tätskikt

Krav på underlaget

- Tillräcklig torrhet, styrka, bärförmåga och formstabilitet
- Fri från vidhäftningsminskande skikt såsom damm, smuts, olja, fett, vax, skyddsrester och lösa delar.
- Lösa skikt skall avlägsnas med lämpliga mekaniska åtgärder, t.ex. slipning, borstning, blästring eller fräsning.
- Gamla keramiska beläggningar och naturstensbeläggningar måste sitta fast, rengöras grundligt och slipas.

Primning

■ Normalt sugande underlag, t.ex.:

- kalkcementputs
- cementputser
- cementavjämnings
- snabbcementspackel
- betong

prima med SCHÖNOX KH (1:3) eller SCHÖNOX KH FIX.

■ Ej sugande, släta och täta underlag, t.ex.:

- asfaltsavjämnings
 - keramiska plattor, som sitter fast, väl rengjorda och vid behov slipade
- prima med SCHÖNOX SHP.

Blandningsförhållande

Vägg och golv upp till 25 mm skiktjocklek:

- till 15,0 kg SCHÖNOX Q6
ca 4,8 liter vatten
- till 4,0 kg SCHÖNOX Q6
ca 1,3 liter vatten

Golv upp till 15 mm skiktjocklek:

- till 15,0 kg SCHÖNOX Q6
ca 5,4 liter vatten
- till 4,0 kg SCHÖNOX Q6
ca 1,3 liter vatten

Flytande konsistens för golv:

- till 15,0 kg SCHÖNOX Q6
ca 6,0 liter vatten

Bruksanvisning

- SCHÖNOX Q6 blandas till en homogen massa i ett rent kärl genom att röras

Tekniska data

- Användningstid: ca 3 timmar vid +20 °C
- Användningstid utkamnad (EN 1346)¹ ca 30 minuter
- Gångbar: efter ca 12 timmar
- Fogbar efter ca 12 timmar inomhus. Tidigast efter 48 timmar utomhus
- Arbetstemperatur: ej under +5 °C
- Temperaturbeständighet -20 °C till +80 °C
- Materialåtgång (pulver):
vid 4 mm tandning: ca 1,3 kg/m²
vid 6 mm tandning: ca 1,9 kg/m²
vid 8 mm tandning: ca 2,4 kg/m²
vid 10 mm tandning: ca 2,8 kg/m²
vid 12 mm tandning: ca 3,5 kg/m²
- Brandklassificering: A2/ A2_{fl} s1, d0

¹Användningstiden utkamnad beror på temperaturvariationer och varierande förhållanden på byggarbetsplatsen. Känn därför på det applicerade plattlimmet med fingret för att bedöma när det är dags för läggning.



SCHÖNOX Q6

ned i kallt vatten. Använd en omrörare med 600 varv/min.

- Blanda inte till mer material (inomhus) än vad som kan användas inom 3 timmar.
- Applicera och kamma fästmassan med rekommenderad tandad spackel. Montera plattorna i den nyapplicerade limbädden och tryck fast det innan film hinner bildas. Avlägsna resterna av fästmassa.
- Fix som redan har börjat härda får inte blandas upp igen med mer vatten och pulver.
- Redskapen kan rengöras med vatten omedelbart efter användning.
- Med SCHÖNOX Q6 kan ojämnheter upp till 25 mm utjämnas (inomhus).
- Till ytspackling rekommenderas SCHÖNOX spackelmasa.
- För granitkeramik i stort format > 30/30 cm på golvytor rekommenderas användning av ett SCHÖNOX TT S8 som flytfix - särskilt vid uppvärmda konstruktioner. På så sätt får du en applicering som är så fri från blåsor som möjligt. Om inget flytfix används rekommenderas vid granitkeramikplattor > 30/30 cm att ett kontaktskikt påförs på plattornas baksida med det aktuella fästmassan.
- För plattsättningsarbeten som sker under tidspress rekommenderas SCHÖNOX Q4 Rapid, SCHÖNOX TT-S8 RAPID eller SCHÖNOX Q9W.
- För montering av natursten som är känslig för missfärgning rekommenderas beroende på ytskikt och underlag: SCHÖNOX Q9 W.

Fogning

För fogning av keramiska plattor och plattor med sugande substans rekommenderar vi vid fogbreddarna:

- 1-6 mm SCHÖNOX TD
- 1-5 mm SCHÖNOX SF DESIGN

För fogning av plattor med svagt resp. ej sugande substans rekommenderar vi vid fogbreddarna:

- 1-10 mm SCHÖNOX SF DESIGN
- 2-20 mm SCHÖNOX SB FLEX
- 3-15 mm SCHÖNOX SU
- 2-20 mm SCHÖNOX XR

För fogning av natursten rekommenderar vi vid fogbreddarna:

- 1-5 mm SCHÖNOX SF DESIGN
- 3-15 mm SCHÖNOX SU

För fogning med kemikaliebeständigt fogbruk rekommenderar vi vid fogbreddarna:

- 1-10 mm SCHÖNOX CF DESIGN
- 1-10 mm SCHÖNOX CON BODEN
- 2 to 20 mm SCHÖNOX XR

För tillverkning av rörelse- och fältbe-gränsningsfogar rekommenderar vi:

- SCHÖNOX SMP, SCHÖNOX ES eller SCHÖNOX MES

Uppgifterna i produktdatabladen till ovan nämnda fogbruk måste observeras.

Förpackning

- 15,0 kg papperssäck
- 4,0 kg polyeten- aluminiumpåse.

Förvaring

- SCHÖNOX Q6 förvaras svalt och torrt.
- 15,0 kg papperssäck, 12 månader i oöppnad förpackning
- 4,0 kg polyeten- aluminiumpåse, 18 månader i oöppnad förpackning
- Öppnad förpackning ska tillslutas omedelbart och innehållet ska förbrukas snarast möjligt.

Avfallshantering

- Töm behållarna tills de är penselrena och ta hand om dem enligt gällande föreskrifter.
- Omhändertagandet av produktrester, tvättvatten och behållare med fastsittande skadliga rester får endast ske med hänsyn till gällande föreskrifter.

Tips


- Alla uppgifter är ungefärliga och kan variera beroende på inneklimatet i rummet.
- SCHÖNOX Q6 innehåller cement. Reagerar alkaliskt med fukt. Skydda därför hud, ögon och andningsorgan. Andas inte in dammet. Tvätta noggrant med vatten efter kontakt med huden. Tillkalla läkare vid kontakt med ögonen.
- Läs först respektive produktdatablad, innan andra produkter tillsätts. Vid tve-

kan bör ytterligare information inhämtas från respektive tillverkare.

- Vid användning av SCHÖNOX Q6, skydda det mot höga temperaturer, luftdrag och direkt solljus eftersom detta starkt påverkar arbetstiden. Observera skinnbildning.
- Vid arbeten utomhus måste alltid hänsyn tas till väderförhållandena. Om regn väntas ska arbetsplatsen förses med skyddande tak.

SCHÖNOX Q6

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



FÖRETAGETS
LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 11550

163 08 Spånga

T: +46 8 621 79 00

E-post: schonox@se.sika.com

www.schonox.se