

KNAUF

PRODUKTDATABLAD

Fill & Finish Light / Tinted

02/2021

FILL & FINISH LIGHT / TINTED

Avancerat allroundspackel

Avancerat allroundspackel, anpassat för alla typer av spackling utanpå underlagsytor som gipsskivor, betong, lättbetong, putsade ytor och murverk i torra miljöer inomhus.

Build on us.



FILL & FINISH LIGHT / TINTED



EGENSKAPER

- Lätt att applicera
- Appliceras för hand
- God vidhäftning
- Låga emissioner
- God fyllnadsförmåga
- Lättslipad

ARBETSANVISNING

Underlag

Underlaget ska vara rent, stabilt och dammfritt, större defekter förlagas. Underlag kan vara gipsskivor, betong, lättbetong eller murverk.

Applicering

Används som konventionellt spackel, spacklas för hand. Fyll gipsfogen med spackel och applicera pappersremsan, tryckt fast den. Låt spacklet torka, se tabell nedan. Fyll sedan i önskat antal gånger (2) och öka spackelfogbredden med ca. 5 cm pr. spackling, tills fogen är full. Samma procedur gäller för montering av pappersfodrade metallremsor.

Slipa med fint sandpapper, kornstorlek 180 eller finare. Ta bort damm från ytan innan du målar eller tapetserar. Följ leverantörens instruktioner angående materialet som används som ytskikt.

MILJÖ

Registrerad i BASTA, bedömd av Sundahus och Byggvaru-bedomningen. EPD finns på knauf.se. Avfallskod:170904.

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knauf.se.

FILL & FINISH LIGHT / TINTED

PRODUKTDATA

Materialtyp	Polymerbaserat spackel
Arbetstemperatur	Lägsta material-, rums- och underlagstemperatur ska vara +10°C
Konsistens	Färdigblandat spackel, pastaaktig
Arbetstemperatur	Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +10°C
Applicering	För hand
Torktid	min 20h vid +20 °C och RF 60%, se tabell nedan
Densitet	1200-1400 kg/m ³
Rengöring	Rengör verktyg direkt efter användning med vatten
pH-värde	8
Färg	Vit och gul
CE-märkning	CE-märkt enligt produktstandard SS-EN 13963:2014
Lagring	12 månader i öppnad förpackning. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Får ej utsättas för värmekällor eller antändningskällor.
Förpackning	Plasthink 10 liter, 11,5 kg, 55 st/pall
Åtgång	Skarvspackling ca 0,38 l/m ² , bredspackling ca 1,0 l/m ²
Artikelnummer	314852 och 314853

TORKTIDER – FÄRDIGBLANDAT SPACKEL, GIPSSKARV MED PAPPERSREMSA

Relativ luftfuktighet	Temperatur			
	10°C	15°C	20°C	25°C
10 %	21 tim	14 tim	10 tim	7 tim
20 %	23 tim	16 tim	11 tim	8 tim
30 %	26 tim	18 tim	12 tim	9 tim
40 %	29 tim	20 tim	14 tim	10 tim
50 %	36 tim	24 tim	17 tim	12 tim
60 %	42 tim	29 tim	20 tim	14 tim
70 %	54 tim	38 tim	26 tim	19 tim
80 %	78 tim	54 tim	38 tim	27 tim

Tiderna med röd text ger bäst resultat. Källa: YBG:s skrift "Yrkesmässig behandling av gipsskivor"