

Ångtät dispersion

## PCI Wadian<sup>®</sup>

ingår i rollbart tätskikt PCI VG2001



### Användningsområde

- Inomhus på väggar och golv i våtutrymmen.
- För skivkonstruktioner och betong/puts.
- Används tillsammans med PCI Lastogum i PCI VG2001 våtrumssystem.
- Kan användas som fuktspärr vid ex. stänkskydd i kök.



PCI Wadian, tunn gulfärgad tätskiktsdispersion med hög ångtäthet, påföres i 2 skikt.

### Produktegenskaper

- Färdigblandad, klar för användning.
- Tixotrop konsistens.
- Gulfärgad för enklare egenkontroll/spårbarhet.

### Användarmässiga och tekniska data

#### Materialtekniska data

Materialbas	Lösningsmedelsfri konsthartsdispersion.
Komponenter	1 komponent

Densitet	ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Konsistens	Flytande, tixotrop.
Färg	Gul
Förvaring	Förvaras torrt och fritt från frost; får inte förvaras permanent i temperaturer över + 30 °C.
Lagringstid	Minst 6 månader.
Förpackning	Flaska, 1 liter/1,2 kg. Art.nr. / EAN-nr. 781979 / 4083200018903 Dunk, 5 liter/6 kg. Art.nr. / EAN-nr. 781980 / 4083200018811

### Användningstekniska data

Åtgång	ca 0,20 kg/m <sup>2</sup> Åtgången beror på underlagets absorptionsförmåga och struktur.
Förbrukning:	
1 liter räcker till ca	6 m <sup>2</sup>
5 liter räcker till ca	30 m <sup>2</sup>
Lagrets tjocklek	Torr film 100 µm våt film
Arbetstemperatur	+ 5 °C till + 25 °C
Blandningsförhållande	Skall ej spädas.
Härdningstid*	
– Första lager	ca 30 minuter.
– Andra Lager	ca 1 timme.

\* Vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer innebär längre tider och högre temperaturer kortare tider.

## Förbehandling av underlaget

- Underlaget ska vara rent, torrt och fritt från damm, formolja och annat som kan försämra vidhäftningen.
- Underlagstemperaturen skall vara min + 10 °C
- Böjstyvhet och toleranser i underlaget skall uppfylla kraven i BBV.

## Applicering av PCI Wadian

- Vid starkt sugande underlag som betong/ puts, golvspackel och cementbaserade skivor ska underlaget primas med PCI Gisogrund eller PCI Gisogrund 404 spädd enligt produktblad.
- Rör om PCI Wadian ordentligt före användning.
- Rolla eller pensla PCI Wadian flödigt, åtgång ca 0,10kg/m<sup>2</sup>. Låt torka.
- Montera PCI Tätband, inner- och ytterhörn och rör/brunnsmanschetter, som limmas mot underlaget, med Lastogum. OBS! PCI Tätband och rörmanschetter skall inte bakas in i PCI Lastogum utan bara limmas fast.
- Rolla eller pensla PCI Wadian en andra gång, åtgång ca 0,10kg/m<sup>2</sup>. Rolla även över PCI Tätband och manschetter men ej brunnsmanschett. Låt torka.
- Rolla PCI Lastogum i tre behandlingar. Total åtgång ca 1,5kg/m<sup>2</sup>. För komplett information, se monteringsanvisning PCI VG2001 eller produktblad för PCI Lastogum.

## Observera

- PCI Wadian S omröres väl före användning.
- PCI Wadian S skall inte spädas, färdig konsistens i förpackningen.
- Skall inte användas i temperaturer under + 10 °C.
- PCI Wadian S ingår i PCI VG2001 rollat tätskikt.

## Information för säker användning

### Allmän information om dispersionsprodukter

Undvik ögon- och hudkontakt. Använd lämpliga skyddshandskar. Dispersionen får inte torka in på huden. Intorkad dispersion avlägsnas med tvål och vatten. Vid risk för stänk ska ögonen skyddas. Vid ögonkontakt, skölj grundligt med vatten. Om ögonen förblir irriterade i mer än några minuter kontakta läkare och visa det här produktbladets eller förpackningens etikett. Förvaras utom räckhåll för barn.

För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

## Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

Reservation för ändringar och tryckfel.

### Utgåva 10/24

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida

[www.pci-sverige.se](http://www.pci-sverige.se)

Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel.. +46 (0)8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.pci-sverige.se](http://www.pci-sverige.se)

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.