


# Nondrop Grundfärg

Grundmåla med Nondrop Grundfärg för en tålig yta. Beckers Nondrop Grundfärg är en helmatt alkydfärg som används för grundmålning av väggar och tak inomhus. Då färgen är lösningsmedelsburen lämpar den sig för torra utrymmen som kan utsättas för fukt. Nondrop Grundfärg kan användas på både målade och omålade ytor såsom puts, betong, väv, tapet och skivor av spån eller gips.



## TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Alkyd
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur
Materialåtgång	8-10 m <sup>2</sup> /l
Torktider	Klibbfri efter 1.5 h. Övermålningsbar efter 16 h.
Verktygen rengöres med	Avlägsna/ta bort överskottet av färg/lack från verktygen och rengör med vatten.
Burkstorlekar	1 l, 3 l, 10 l
VOC	Gränsvärde (A/g): 350 g/l (2010). Produktens VOC < 350 g/l.

# APPLICERINGSINSTRUKTIONER

## Förberedelser av ytor

OMÅLADE YTOR Avlägsna först damm och smuts med borste eller skrapa. Laga eventuella skador med Beckers handspackel. Slipa med medelfint slippapper.

MÅLADE YTOR Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk.

LIMFÄRGSMÅLADE YTOR Börja med att tvätta bort limfärgen med vatten.

## Applicering

Grundmåla med Nondrop Grundfärg.

## Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

## Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande som farligt avfall. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

## Hälsa och säkerhetsmärkning

**Fara** Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.



Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.