

Scotte RW Spackel



Gör de tuffa jobben enklare. Scotte RW Spackel är ett medelgraderat lätt rullbart spackel speciellt anpassat för våtutrymmen och ytrymmen med mycket slitage. Spacklet används med fördel i känsliga utrymmen såsom exempelvis skolkorridorer där ett våtstarkt eller ett extra hårt spackel krävs. Den smidiga konsistensen och höga fyllförmågan gör Scotte RW mycket lätt att applicera med roller och spar därför både på tidsåtgången och arbetskraften. Scotte RW ger bästa möjliga underlag inför tapetsering och målning tack vare sin höga vidhäftning och våtstyrka.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

- Mycket hög vidhäftning och våtstyrka
- Smidigt att applicera med roller
- Hög fyllförmåga



TEKNISK INFORMATION

Verktyg	roller, spruta
Målningstemperatur	Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.
Materialåtgång	1 l/m ²
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Ytan torr efter ca 3 timmar. Kan slipas och målas efter 7-10 timmar.
Burkstorlekar	12 l

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.

Applicering

Påför Scotte RW med en roller, vänta ca 10 minuter och släta sedan med en stålspackel. Max skiktjocklek ca 3 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling eller målning.

Produktens åtgång är ca 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skiktjocklek och 0,3 liter/m² vid 3 gånger spackling vid skarvspackling.

Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skiktjocklek.

Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.