

Produktinformation:

1K fugtspærre 607

Modstår max. 95% restbyggefugt i betongulve (85% ved gulvvarme).

Produktbeskrivelse & anvendelse:

1K fugtspærre 607 er en 1-komponent polyurethanbaseret fugtspærre, der kan anvendes såvel mod restbyggefugt i ny udstøbte betongulve samt i eksisterende beton-konstruktioner med for højt fugtindhold.

1 K fugtspærre kan anvendes som primer på anhydrit, hærdeplast, cementbundne og asfaltbundne underlag.

1K fugtspærre 607 bør dog ikke anvendes til sikring mod vedvarende fugtpåvirkning.

1 K fugtspærre 607 er EC1+ indeklimatestet.



Medlem af  Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

Fysiske / kemiske data:**Fugtspærre:**

Type:

1-komponent polyurethan

Farve:

Klar

Konsistens:

Tyndtflydende transparent væske

Vægtfylde efter blanding:

ca. 1.15 kg/ltr

Lagerholdbarhed:

Mindst 6 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr
7834	5,5 kg dunk	2050921

Afhærdet fugtspærre:

Farve:

Klar



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Undergulvet skal være fast, tørt, rent, støvfrit og fri for fedtstoffer. Evt. cementhud/slam bortslibes. Der skal altid støvsuges inden påføring af fugtspærre. For at opnå fugtspærring på højest mulige niveau, kræves et helt plant gulv som evt. opnås ved slibning af overfladen. En ru overflade vil kræve flere lag fugtspærre for at opnå samme niveau af fugtspærring. Der må ikke fugtspærres over revner og dilationsfuger pga risiko for store lagtykkelser af fugtspærren. Revner lukkes inden fugtspærring.

Da fugtmåling og bestemmelse af årsager til fugt kan være særdeles vanskeligt, anbefales det at DANA LIM's Tekniske Service kontaktes før enhver anvendelse af 1K fugtspærre 607.

Anvendelsesforhold:

Undergulvstemperatur: min. 15 °C – max. 25 °C
Rumtemperatur: min. 15 °C – max. 25 °C
Luftfugtighed: max 80 % RF
Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet.

Brugstid:

20-30 minutter ved 50% relativ luftfugtighed og 20° grader.

Genbehandlingstid:

Næste lag påføres maksimalt 24 timer efter første lag

Parketlimning:

Fugtspærren skal minimum tørre 24 timer ved 20° grader før parketlimning må begyndes.

Påføring:

Fugtspærre påføres undergulvet med rulle eller pensel i en mængde på 120 g/m² i første lag og 100 g/m² i 2.lag. Efter 2.lag skal hele overfladen være mættet. Hvis der er umættede områder, skal der påføres et lag mere.
Limning på 1K fugtspærre 607 må tidligst ske 24 timer efter sidste lag fugtspærre.

Når første lag er tørt, eller efter maksimalt 24 timer, påføres endnu et lag i en mængde på 100 g/m². Det andet lag påføres vinkelret på første lag. Mens det andet lag stadig er vådt i strøs kvartssand med ca. 1 kg pr. m². (kun gældende ved spartling). Kvantssandet sikrer at den efterfølgende spartling/limning får tilstrækkelig vedhæftning til fugtspærre. Spartellagets tykkelse afhænger af styrkekravet til den samlede konstruktion, der henvises til afsnit 10 i GSO Gulvfakta. I tilfælde hvor der limes direkte på fugtspærre skal der anvendes ikke-vandbaserede lime, som f.eks. MS Parketlim 268.

Når fugtspærre er tør, fejes overskydende sand væk med en kost.

1 K fugtspærre kan anvendes som primer til anhydrit, hærdplast, cement bundne og asfalt bundne underlag. Der anvendes 100-350g/ m² afhængig af overfladen. Overfladen skal stå blank.

Rengøring:

Hænder vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:

Mal-kode (1993)

00-3

Faresætninger:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå kontakt med huden.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelses-handsker og -briller/ansigtsskærm.

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75