

Produktinformation:

Bital-band 989

Självhäftande bitumen reparationsband**Produktbeskrivning & användning:**

Bital-band 989 är ett självhäftande reparationsband bestående av ett folie belagt med kraftigt bitumenbaserat lim.

Bandet används till tätning och limning av takrännor, takfönster, taknockar, vinkelrännor, murar, avloppsrör, olika beslag m.m.

Bital-band 989 har goda rostskyddande egenskaper.

Bital-band 989 är snabbt och enkelt att använda.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Band:**

Typ:	Aluminiumfolie med bitumenlim, självhäftande
Rulllängd:	10 m
Tjocklek:	1 mm
Rivstyrka:	7N (Din 53363)
Dragstyrka:	57N/10 cm (ISO 1421)
Brotttöjning:	24 %
Skjuvstyrka:	Torr betong: 0,9 N/cm ² Primad betong: 3,2 N/cm ²
Temperaturbeständighet:	-20°C till +70°C
Hållbarhet:	24 månader i oöppnat emballage
Förvaring:	Torr och svalt (max 30°C)

Förpackning:

Artikelnummer	Storlek	Kulör
98910	50 mm	Alu-färg
98911	100 mm	Alu-färg
98920	50 mm	Bly-färg
98922	100 mm	Bly-färg
98923	150 mm	Bly-färg
98924	200 mm	Bly-färg
98925	300 mm	Bly-färg



Bruksanvisning:

- Förbehandling:** Underlaget ska vara rent, torrt, fettfritt och fritt från damm och lösa partiklar. Ta bort eller runda av skarpa kanter.
- Slipa takrännor i zink med stålull och torka av med lacknafta.
- Förbehandla porösa och sugande underlag med Primer 963.
- Observera att bitumenbaserade produkter kan missfärga målade ytor. Dessutom kan bandet ge en utsvettning om det utsätts för lösningsmedel från t ex alkydfärg eller mjukgörare från PVC, fogmassor m.m.
- Applicerings temperatur:** +10°C till +30°C. Om underlaget är kallare kan man värma det med t ex en varmluftspistol.
- Montering:** Klipp till önskad längd. Ta bort ca 5 cm av skyddspappret och tryck fast bandet ordentligt. Ta bort resterande skyddspappret i takt med att bandet monteras. Undvik luftbubblor. Vid överlapp av två bitar Bitall-band måste överlappet vara 5 cm.
- Efterbehandling:** Bandet kan målas över med de flesta färgtyper. Vi rekommenderar dock alltid att man testat först.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-460 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE