

Produktinformation:

Golv- & Vägglim Express 245

All-round med kraftigt våthugg och kort öppentid**Produktbeskrivning & användning:**

Golv- & Vägglim 245 Express är ett snabbt allround vattenbaserat lim, med kraftigt våthugg, helt utan organiska lösningsmedel.

Limmet har kort öppentid och kan både användas till våt samt häftlimning.

Används för limning av homogen vinyl, vinyler med skum- eller vävbaksida, kork med PVC-baksida, nålfilt, kork med eller utan baksida, mattor med latex eller PVC-baksida på sugande och icke sugande underlag. Kan även användas till uppsättning av väggvinyler.

Golv- & Vägglim 245 uppfyller emissionskraven enligt Emission EC1.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:	Vattenbaserad co-polymer dispersion
Kulör:	Ljus gul
Konsistens:	Pasta, tixotropisk
Torrhalt:	ca 75 %
Densitet:	ca 1,3 kg/liter
Hållbarhet:	Minst 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
4400	1 liter spann
4402	5 liter spann
4403	10 liter spann

Härdat lim:

Kulör:	Beige
Beständighet:	Mjukgörare. God beständighet mot mjukgörarvandring.



Bruksanvisning:

Förberedelser av underlag:

Limmet rörs om innan användning. Lim och yta värms innan användning till mellan 18 °C och 25 °C, samma som golvttemperaturen. Fuktprocenten i undergolvet får max. vara i området konstaterat för den aktuella beläggningen (85 - 90 % RF, beroende av materialet). Fuktmätning skall göras efter Golvbranchens regler. Eventuellt måste underlaget fuktisoleras. Limning kan göras på alla jämna, plana och fortsatt torra underlag som betong, träfiberskivor och cement spackelmassor. Följ alltid belägningsleverantörens anvisningar. Vid golvvärme måste man iaktta särskilda förhållningsregler, se belägningsleverantörens anvisningar.

Underlag av golvspackel primas med Primer 600 förtunnat med vatten, i förhållandet 1:5. Underlag av anhydrid primas två gånger med Primer 600 förtunnat med vatten. Första gången 1:5, andra gången 1:3. Primern skall vara helt torr före limapplicering.

Användningstemperatur

18 °C till 25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. Luftfuktigheten kan ev. sänkas genom luftuppvärmning och/eller ventilation.

Åtgång & metod:

Beläggning	Limmängd	Limningsmetod:	
		Sugande underlag	Svagt sugande underlag
Vinyl, homogen	4 - 5 m ² /liter	Sen våtlimning	Tidig häftlimning
Vinyl m/skumbaksida	4 - 5 m ² /liter	Våtlimning	Sen våtlimning
Vinyl m/vävbaksida	4 - 5 m ² /liter	Våtlimning	Sen våtlimning
Vinylplatta	4 - 5 m ² /liter	Sen våtlimning	Tidig häftlimning
Nålfilt	2 - 3 m ² /liter	Våtlimning	Sen våtlimning
Mattor	4 - 5 m ² /liter	Våtlimning	Sen våtlimning
Korkmattor	2 - 3 m ² /liter	Våtlimning	Våtlimning

Våtlimning:

Limmet appliceras på underlaget med tandad spackel. Beläggningen monteras i det våta limmet. Om det önskas ett kraftigare hugg, vänta med nedläggning i ca 5 - 15 minuter. Sen våtlimning kan appliceras upp till ca 20 minuter efter limapplicering. Limmet ska dock fortfarande kännas vått och ge avsmittning på baksidan av beläggningen. Beläggningen stryks ordentligt fast med ett särskilt verktyg

Häftlimning:

Limmet appliceras på underlaget med tandad spackel. Beläggningen monteras i det våta limmet och stryks ordentligt på plats, därefter lyfts beläggningen så limmet luftas i 5-10 minuter, härefter stryks beläggningen ordentligt fast.

Trumling av beläggningen efter påläggning rekommenderas alltid.

Efterbehandling:

Vid limning i våtrum ska alla skarvar förseglas.

Rengöring:

Tvätta händer och hud med tvål och vatten.
Rengörs verktyg med ljummet vatten medan limmet ännu är vått.
Torkat lim avlägnas mekaniskt eller löses med rengöringssprit.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046 - 57070 – INFO@DANALIM.SE