

Produktinformation:

Mäster Acryl 502

All-round, övermålningsbar, till nästan alla material

Produktbeskrivning och användning:

Mäster Acryl 502 är en plasto-elastisk 1-komponent vattenbaserad fogmassa som kan övermålas. Den härdar genom avdunstning av vatten.

Mäster Acryl 502 användes till fogning kring dörrar och fönster, samt till utfyllning av sprickor, skivskarvar, rörgenomgångar etc. Fogmassan är även utmärkt till konstruktion av ljudfogar.

Kan användas på ytor som t.ex. betong, tegel, glas, behandlat trä, eloxerat aluminium etc. utan behov av primer.

Produkten är en deklarerad vara i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) för Nybyggnation generation 3 & 4.


Fysikaliska / Kemiska data:
Fogmassa:

Typ:	Vattenbaserad acrylfogmassa
Fungicidbehandlad:	Nej
Konsistens:	Pasta, tixotropisk massa
Densitet:	ca. 1,6 kg/liter
Hållbarhet:	18 månader i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.
:	Frost resistent ved transport ned till - 15 C°

Artikelnummer	Kulör	Emballage
75817	Vit	300 ml patron
75822		600 ml påse

Härdad fogmassa:

Övermålningsbar:	Ja
Svinn:	ca. 15 %
Beständighet:	Temperatur: ca. -20 °C til +60 °C
	Vatten: Tål fukt, men är inte vattenbeständig.



DANA LIM A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
14
DOP: 15651-0504-1

EN 15651-1
F-INT



Bruksanvisning:

Dimensionering av fogen:

Fogmassan kan användas i fogar från 0 till 25 mm bredd. För att kunna klara maximal fogrörelse bör fogens bredd vara minimum 7,5 mm. Använd botteningslist i rätt dimension, som placeras enligt i det planerade fogdjupet.

Observera! Vid många byggobjekt sker det under de första månaderna en acklimatisering av de använda byggmaterialen. Detta speciellt i första perioden efter att objektet börjar användas, och lokalerna blir uppvärmda. Gemon detta kan det ske ett större svinn mellan byggnadsdelarna, än vad en fogmassa har möjlighet att klara. Detta är särskilt svårt om fogarna är smala. Det kan därför uppstå en sprickbildning, som senare bör tätas. (när byggnaden har nått sin balans i användningsförhållandena).

Förberedning av material:

Fogkanterna skal vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm, och lösa partiklar. Mäster Acryl 502 kan användas utan primer på de flesta ytor som glas, eloxceret aluminium, behandlat trä, betong, tegel m.m. Mycket porösa ytor primas med en lösning av 50 % acrylfogmassa och 50 % vatten.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material, bör det alltid utföras noggranna vidhäftningstester före start av fogning – särskilt vid större arbeten. Maskeringstejp rekommenderas, som avlägsnas igen omedelbart efter applicering av fogmassan.

Appliceringsförhållande:

Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +30 °C.

Applicering:

Patronens skruvtopp skärs av med en vass kniv, varefter fogspetsen skärs av med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjälp av hand- eller tryckluftspistol.

Fogen trycks på plats och glattas noggrant med en såpvattenmättad fogpinne, senast 5 - 10 minuter efter applicering.

Härdning:

Skinnbildning: ca. 7 minuter vid 23 °C och 50 % RF.

Genomhärdad: 1 - 2 dygn vid små fogar. Större fogar kräver längre härdtid.

Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet.

Efterbehandling:

Efter härdning kan Mäster Acryl 502 övermålas med de flesta målningstyper.

På grund av många olika produkter på marknaden, rekommenderar vi att man utför test, speciellt för matta typer av färger kan det uppstå krackelering.

Rengöring:

Ohärdad fogmassa avlägsnas med wipes eller varmt vatten.

Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt.

Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE