

**Produktinformation:**

# Väggrundering Gel Extra 228

**Vattenbaserad primer för inom- och utomhus bruk****Produktbeskrivning & användning:**

Väggrundering Gel Extra 228 är en vattenbaserad primer som används på alla slags porösa mineraliska ytor, både inomhus och utomhus.

Väggrundering Gel Extra 228 har en geléaktig konsistens, som gör appliceringen lättare och minskar risken för stänk. Produkten har god inträngning i finporösa och något dammiga ytor och skapar därmed en förankring innan nästa vattenbaserade ytbehandling.

Används t.ex. till förbättring av vidhäftning innan uppsättning av tapet, glasväv och dylikt på puts, gipsskivor, spacklade områden m.m.

Produkten är diffusionsöppen.

Produkten är en deklarerad vara i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) för Nybyggnation generation 3 & 4.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Typ:	Vattenbaserad styrenakryl dispersion
Kulör:	Blågrön
Konsistens:	Tjockflytande
Torrhalt:	10 %
Hållbarhet:	Minst 24 månader i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
228025	2,5 liter
22805	5 liter
22810	10 liter



## Bruksanvisning:

Förberedelser:	<i>Underlaget ska vara rent och torrt. Spacklade områden dammas av efter eventuell slipning. På tidigare behandlade områden, som är rengjorda ner till underlaget, ska rengöringen vara mycket grundlig och noggrant avdammat, så att ytan endast är minimalt dammig.</i>
Förtunning:	<i>På sugande underlag används produkten oförtunnad. Produkten ska suga in i underlaget och får inte bli blank efter avtorkning. Vid dålig insugning kan primern förtunnas med vatten i förhållandet 1:1. Vid förtunning får man räkna med att den geléaktiga egenskapen påverkas.</i>
Applicering:	<i>Primern appliceras med pensel, rulle eller spruta. Om ytan är kraftigt sugande, kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen.</i>
Användningstemperatur:	<i>Kan appliceras vid temperaturer från +5°C. Vid användning utomhus får inte ytan vara fuktig av kondens.</i>
Sträckförmåga:	<i>5 - 10 m<sup>2</sup>/liter, beroende på underlagets sugförmåga.</i>
Torktid:	<i>1 - 2 timmar, beroende på underlagets sugförmåga.</i>
Rengöring:	<i>Tvätta händer och hud med tvål och vatten. Ta bort stänk meddetsamma med en fuktig trasa. Rengör verktyg med ljummet vatten.</i>

## Säkerhet:

*Se produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK**  
**TEL: 046 – 57070 – INFO@DANALIM.SE**