

Produktinformation:

Lättspackel Grov 624

Färdigblandat grovt lättspackel

Produktbeskrivning & användning:

Lättspackel Grov 624 är ett färdigblandat grovt lättspackel med låg densitet och hög fyllförmåga som är mycket enkelt att applicera och slipa.

Spacklet används inomhus i torra utrymmen till fyllning av djupare hål samt till bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

Lättspackel Grov 624 har extra hög fyllförmåga och minimal insjunkning.

Lättspackel Grov 624 kan målas över med de flesta färgtyper.

Produkten lever upp till de stränga miljö- och inneklimatkrav som krävs för Svanenmärkning, och emissionskraven Ecodecode EC 1^{PLUS}.



Fysikaliska / Kemiska data:

Spackelmassa:

Typ:	Lättspackel baserat på vinylacetatcopolymer.
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i oöppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7972	5 L
7973	10 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja.
Fuktbeständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Dåligt bundna eller starkt sugande underlag bör, efter rengöring, grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228.*
- Applicering:** *Lättspackel Grov 624 appliceras för hand med en spackel i skikt upp till 10 mm. För att minska risken för sprickbildning bör spacklet appliceras i flera omgångar vid tjocka skikt över 4 mm och vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.*
- För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.*
- Sträckförmåga:** *1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.*
- Torktid:** *Torktiden är mycket beroende av skiktjockleken, underlaget, temperatur, luftfuktighet, ventilation mm. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.*
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten.
Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat.
Härdat spackel avlägsnas mekaniskt eller genom blötläggning i vatten.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE

Lättspackel Grov 624 – Reviderat 2022-02-23 - Sida 2/2