

**Produktinformation:**

# Window Putty 685

**Neutral, ftalatfri, till kittning och reparationer**

**Produktbeskrivning & användning:**

Window Putty 685 är ett snabbhärdande och väderbeständigt kitt som krymper minimalt.

Används till kittning av fönster och reparation av kittfalsar. Fäster på trä, glas, färg, PVC, galvaniserad plåt och ett flertal andra ytor.

Window Putty 685 härdar med luftens fukt till en elastisk massa. Kittet kan målas över med de flesta vattenburna och vissa alkydfärger. Kittet har tillsats UV-skydd.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkta byggen.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Kitt:**

Typ:

Fukthärdande, neutral Silanmodifierad Polymer (SMP), 1-komponent.

Densitet:

ca 1,4 kg/lit

Hållbarhet:

12 månader i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage	Kulör
685290	290 ml patron	Vit
685294	290 ml patron	Brun
68562	600 ml påse	Vit

**Härdat kitt:**

Övermålningsbar:

Ja.

Krymp:

ca 2 – 5 %

Hårdhet:

ca 43 – 53 Shore A

Beständighet:

UV-skyddad. När kittet utsätts för sol och regn kommer det att patinera och några kulörer kan ändra glans med tiden, liksom färgen på fönstret.



## Bruksanvisning:

- Förberedelser:** Ytorna skall vara rena och torra och fria från smuts, fett och olja. Fukt kan accepteras, men inte våta ytor. Kittet fäster på de flesta målade och omålade ytor utan att använda primer. Att utföra ett vidhäftningstest är rekommenderat, särskilt vid större arbeten.
- Användningstemperatur:** Minst +5°C. Vid användning i kalla temperaturer får kittet förlängd härdningstid. Längre härdningstid ökar risken för att kittet ska utsättas för skadlig påverkan från t ex fingrar under hantering, fönsterputsning eller kemikaliers reaktion med kittet.
- Applisering:** Window Putty 685 appliceras med fogspruta. Hörnen rättas till med kittkniv, som dras mot hörnet. Kan också skrapas med silikonspackel eller liknande, alternativt glättas med fogpinne.
- Glättning:** Glättas som en vanlig fogmassa, med fogpinne och glättningsvätska medan ytan fortfarande är öppen.
- Härdningstid:** Bildar hinna efter ca 20 minuter, beroende på luftfuktighet och temperatur. Yttorr efter 1 – 2 timmar vid 20°C och 50 % relativ luftfuktighet. Både temperatur och luftfuktighet påverkar härdningstiden. Genomhärddar med ca 2 – 3 mm/dygn vid 20°C och 50 % relativ luftfuktighet.
- Övermålning:** Window Putty 685 behöver inte målas över men kan målas ca ett dygn efter kittning. Erfarenhetsmässigt fungerar vattenburna färger som akrylfärg och kombinerade akryl/alkyd-emulsionsfärger. Några färgtyper kräver flera strykningar innan kittet täcks helt. Vissa alkydfärger kan också användas. Då måste ett test utföras. Om färgen inte har yttorkat efter maximalt 1 vecka bör den inte användas. Färgen på kittet kan inte garanteras att få samma glans som på den omgivande träramen. Sprickor kan uppkomma i färgen ovanpå kittet om inte färgen är lika elastisk som kittet. Då kittet är elastiskt kan det ta upp eventuella rörelser i fönstret.
- Gulning:** Under särskilda omständigheter kan kittet gulna, om det utsätts för påverkan av vissa kemikalier (t.ex. vegetabilisk lacknafta och linoljefärg). Var noga med att inte packa in nya fönster för tidigt, t ex i samband med frakt eller förvaring på lager.
- Rengöring:** Ohärdad fogmassan avlägsnas med wipes. Härdad fogmassa kan enbart avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med tvål och vatten.

## Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK  
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE