

Produktinformation:

Mästerspackel Medium 625

Färdigblandat lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Mästerspackel Medium 625 är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllförmåga och låg densitet, som är mycket lätt att applicera och slipa.

Spacklet används inomhus i torra utrymmen till skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

Mästerspackel Medium 625 kan målas över med de flesta färgtyper.

Mästerspackel Medium 625 uppfyller kraven enligt EN 13963, se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

Mästerspackel Medium 625 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1^{PLUS}.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ:	Lättspackel baserat på vinylacetatcopolymer
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i oöppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
79930	10 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

Förberedelser:

Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Dåligt bundna eller starkt sugande underlag bör, efter rengöring, grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228.

Applicering:

Mästerspackel Medium 625 appliceras för hand med en spackel. Vid spackling av tjockare skikt än 4 mm läggs spacklet på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.

För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.

Spackling av gipsskiveskarvar utförs enligt riktlinjerna i "YBG-skriften". Få mer information om spackling av gipsskivor i broschyren "Gipsskivemontage – Så gör du!"

Sträckförmåga:

Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.

Skarvspackling: ca 0,3 liter/m

Torktid:

Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.

Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.

Rengöring:

Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten.

Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat.

Härdat spackel avlägsnas mekaniskt eller genom blötläggning i vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE

Mästerspackel Medium 625 - Reviderat 2022-08-09 - Sida 2/2